



Технологии переработки

140301, Московская обл. г.Егорьевск, ул.Профсоюзная д.34.
ИНН/КПП 5011032934/501101001,
ОГРН 1125011000840, ОКПО 37588376,
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225
р/с 40702810440000008517, к/с 30101810400000000225
e-mail: 7895960@gmail.com
сайт: www.bumzavod.ru
Тел. +7-926-665-57-85

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

МАССА ВОЛОКНИСТАЯ ИЗ РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ БЕЛОЙ БУМАГИ
(целлюлоза вторичная, 100%, сульфитная- белая)

PULP OF RECYCLED WHITE PAPER
(cellulose secondary, white)

Показатели качества Quality indicators		Целлюлоза вторичная 100%, (Масса волокнистая из регенерированной белой бумаги) PULP OF RECYCLED WHITE PAPER
Зольность	Ash	3,1-4,2%
Влажность	Humidity	56-60 %
Цвет	Color	белый
Белизна	White	67-75%
Длина волокна (при 18 ШР)	Fiber length	5-6 мм
Разрушающее усилие, мН	Fiber length	65,0-70,0
Разрывная длина, км	Breaking length	6,1-6,5
Среднее значение Усилие (мН)\длина (км)	The average value Force (mn)\length (km)	67,5\6,0
Прочность на излом при многократных перегибах, число двойных перегибов	Fracture strength with multiple bends, the number of double kinks	107
Концентрация, %	Concentration	2,0
Степень помола, ШР	Freeness, SR	45

Главный технолог:

ООО «Технологии Переработки»